

PERAFORM 5300

Mångsidig formolja för betong

Beskrivning

PERAFORM 5300 innehåller högfördlad mineralolja och speciellt sammansatta tillsatser. Formoljan är fri från lösningsmedel och berörs ej av VOC-avgifter.

Fördelar

- Mycket bra pris - prestandaförhållande
- Kan användas för trä- och plastgjutformar
- Inga lösningsmedelsångor, bra för användning vid arbetsplatser
- VOC-fri

Användningsområden

PERAFORM 5300 är lämplig för alla typer av gjutformar av trä och plast.

Användning

Mest effektiva sättet att applicera formoljan är att använda olika typer av sprututrustning med platta munstycken. Munstycket måste vara inställd att ge ett mycket tunnt och fint spraymönster. Särskilt viktigt är att ett mycket tunt lager formolja appliceras överallt, inklusive i hörn och fördjupningar. Arbeta alltid med tillräckligt tryck – minst 4 bar.

Anmärkningar

Denna produkt är icke lämplig för utsatt betong. För utsatt betong MOTOREX rekommenderar produkterna CONFORM 5100 och CONFORM 5450 BIO.

Teknisk data

Egenskaper	Enhet	Provning enligt	Värde
Färg			gul
Densitet vid 20 °C	g/cm ³	ASTM D4052	0.848
Viskositet vid 40 °C	mm ² /s	DIN 51562-1	14
Lägsta flytttemperatur	°C	ASTM D5950	-45
Flampunkt C.O.C	°C	DIN EN ISO 2592	>140

Europeisk avfallskod: 13 08 99 / Vattenföroreningsklass: 1

Ovanstående uppgifter kan komma att ändras utan föregående meddelande därom, men har angivits i enlighet med gällande standarder. De värden som anges är baserade på toleranser som vanligen förekommer vid mätning och tillverkning med senaste teknik. Säkerhetsdatablad finns.

